

AVILUB METACON E 10

HUILE ENTIERE EXTREME PRESSION EXEMPTEE DE CHLORE.
TRAVAIL DES METAUX

PRESENTATION

AVILUB METACON E 10 est une huile entière extrême pression, non chlorée, très onctueuse.

AVILUB METACON E 10 est un lubrifiant haute performance.

AVILUB METACON E 10 est adaptée au travail des métaux ferreux et non ferreux.

Code ISO-L-MHE

APPLICATIONS

AVILUB METACON E 10 est particulièrement adaptée aux opérations de travail des métaux telles que :

☞ Décolletage à grande vitesse, perçage fraisage,

☞ Forage profond,

☞ Laminage à froid de bagues,

☞ Roulage de filets, etc.

AVANTAGES

- Absence de chlore, silicone, et de métaux lourds.
- Amélioration des états de surface.
- Dégraissage facile avec les lessives alcalines ou les solvants.
- Fonction coupe et graissage : permet également le graissage des machines qui demandent un produit de viscosité équivalente.
- Grande capacité extrême pression ; onctuosité très renforcée.
- Grand pouvoir réfrigérant.
- Grand agrément d'emploi : couleur claire facilitant le contrôle d'aspect, faible odeur.
- Grand pouvoir de désaération et de mouillabilité.
- Ne gomme pas les organes mobiles.
- Permet de garantir la durée de vie des outils.
- Produit parfaitement adapté aux filtrations très fines, terres diatomées, sciures de bois ou poudres de celluloses.
- Protection contre la corrosion inter opérations.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	Unités	AVILUB METACON E 10
Couleur	/	Brun, Limpide
Densité à 15°C, g/cm ³	g / cm ³	≈ 0,890
Point éclair vase ouvert	°C	≥ 220
Point éclair d'écoulement	°C	< - 9
Viscosité cinématique à 20°C	mm ² /s	≈ 97
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	≈ 33
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	≈ 5,7
Index de viscosité	/	≈ 73
Odeur	/	Faible, non répulsive
Corrosion cuivre	/	1b
Test à 4 billes : charge de soudure	Kg	400 kg
Test à 4 billes : ICU (indice de charge d'usure)	/	≈ 80
Température de stockage	°C	0° à 50°C
Durée de stockage conseillée	/	2 ans, dans l'emballage d'origine

HYGIENE ET SECURITE

☞ Voir la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur le présent document sont donnés de bonne foi ; ils ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.

Document N° : AVILUB METACON E 10-06/F.TECHNIQUES/METACON - 03/08/12096

Version N°: 06

Date : 28 mars 2008

APPROUVE PAR
M Ch. GONIN DELABRE / B. DUCROT