

# AVIA BIOSYNTH 2 TEMPS

## LUBRIFIANT 100% SYNTHETIQUE BIODEGRADABLE

Couvre les principales spécifications suivantes :

**APITC - JASO FD**

### UTILISATIONS

Formulé à base d'esters et spécialement conçu pour répondre aux exigences des moteurs 2 Temps refroidis par air, fonctionnant dans un environnement sensible : forêts, sites classés, parcs naturels, zone de loisirs...

Elle est donc spécialement recommandée, pour les moteurs de tondeuses, tronçonneuses, débroussailluses..., selon les recommandations du constructeur et à chaque fois que la protection de l'environnement constitue une contrainte importante.

### PROPRIETES

Par sa biodégradabilité, AVIA BIOSYNTH 2 TEMPS évite la pollution et contribue, par conséquent, à la protection de l'environnement.

Par sa conception entièrement synthétique, AVIA BIOSYNTH 2 TEMPS assure

- ✓ Une absence de dépôts de combustion,
- ✓ Des propriétés anti-usure exceptionnelles,

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

HUILE BIOSYNTH 2 TEMPS	VALEUR TYPE
MASSE VOLUMIQUE A 20°C (kg/m <sup>3</sup> )	> 900
VISCOSITE A 40°C cSt (mm <sup>2</sup> /s)	> 35
VISCOSITE A 100°C cSt (mm <sup>2</sup> /s)	> 7,5
INDICE DE VISCOSITE	> 200
POINT D'ECOULEMENT (°C)	-45
POINT D'ECLAIR VO (°C) COC	> 170
TAUX BIODEGRADABILITE CEC-L-33-A93 (% masse)	> 80
TAUX BIODEGRADABILITE OECD 301 B (% masse)	64,5

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

Les renseignements figurant sur le présent document sont donnés de bonne foi ; ils ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.

Document N° : AVIA BIOSYNTH 2 TEMPS-02/FICHES TECHNIQUES/GAMME BIO - 07/2012/00015